




NEFALIT 5

CARTONS SANS AMIANTE (Fibres minérales)

- **Dimensions** : 1 m x 1 m.

Existe également en température de classification
850° - 1100° - 1200° C (nous consulter).



NEFALIT 5		
Epaisseur en mm	Poids/plaque en Kg	Prix H.T. €/plaque
2,00	1,90	
3,00	2,85	
4,00	3,80	
5,00	4,75	
6,00	5,70	
8,00	7,60	
10,00	9,50	

CARACTERISTIQUES

- Températures de classification : 750° C
- Densité : 0,95 g/cm³
- Coefficient de conductivité thermique à 400° C : 0,15 W/m.K
- Perte au feu à 800° C : 13,50 %
- Résistance à la traction :
 - longitudinale 40 kg/cm²
 - transversale 30 kg/cm²
- Retrait à 800° C - 24 heures : 2 %
- Compressibilité selon ASTM F 36 méthode H : 15 %
- Reprise élastique : 35 %

APPLICATIONS :

Constructions des fours, industrie sidérurgique et fonderie. Industrie des métaux non ferreux.

Industries : électrique, thermique, chimique, pharmaceutique, aéronautique, automobile, constructions navales.